ROCK THE WALL

KARTA TECHNICZNA

WYMIARY		
wymiary	grubość	4 mm · tmax - tmin ≤ 0,50 mm
	długość	2650 mm
	szerokość	1230 mm

PARAMETRY TECHNICZNE	NORMA	WYNIKI
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C-s2,d0
Opór cieplny	EN 12667	0.008 (m²·K)/W
Przyczepność [0-5]	EN ISO 2409	≤ 2
Odporność na zarysowania	EN 438-2	5.5 N
Zmiana połysku (Procedura A)	EN 16094	MRS - A2
Odporność na ścieranie (aneks A)	EN 15468	3000 Cykli
Odporność na zaplamienie – grupa1 & 2	EN 438-2	klasa 5 (aceton, alkohol, kawa, amoniak)
Odporność na zaplamienie – grupa 3		klasa 5 (wodorotlenek sodu, nadtlenek wodoru, pasta do butów)
Odporność na uderzenia (duża kula)	EN 13329	1800 mm
Stabilność wymiarowa - długość	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Stabilność wymiarowa - szerokość		≤ 0,25 %
Odporność na wilgoć	Wewnętrzna	Brak widocznych zmian/ uszodzeń
Test zmiennych temperatur	Wewnętrzna	Brak widocznych zmian/ uszkodzeń
Odporność na światło (blue wool scale 6)	EN 13329	≥ 4
Odporność na działanie pary wodnej	EN 438-2	klasa 5
Odporność na gorące dno naczynia (160°C)	EN 438-2	klasa 4
Odporność na mokre ciepło (100°C)	EN 438-2	klasa 5
Antypoślizgowość (test rampy z butem)	EN 16165	≤ R10
Antypoślizgowość (bosy test rampy)	EN 16165	klasa A
Odporność na wodę	ISO 4760	klasa 1
VOC-emisja	TÜV Proficert product interior premium V2.0	AgBB, A+, Belgijskie rozporządzenia VOC, LEED v4, CAM Włochy, BREEAM wzorcowy poziom, Austriacki Ecolabel UZ 42, M1 klasyfikacja fińska
Emisja formaldehydów	EN 717-1	brak

Karta techniczna jest regularnie aktualizowana w celu spełnienia nowych standardów technologicznych.
Niniejsza wersja zastępuje wszystkie poprzednie wersje, jak również te, które są niedatowane.
Niniejsza wersja wchodzi w życie z chwilą utworzenia. Wersja 02/2025

Kronoflooring Sp. z o.o.,
38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 10, Poland